



PT-30



Composition:
- 30mm foam PT (peak 20mm foot 10mm)

Format:
- Sheet 2000x1000 mm.

Applications:
- Soundproofing of marine engines, generating sets, compressors, machine-tools

Composición:
- 30mm espuma PT (pico 20mm pie 10mm)

Presentación:
- Plancha 2000x1000 mm.

Aplicaciones:
- Insonorización de motores marinos, grupos electrógenos, compresores, máquina herramienta.


Composition:
- 30mm mousse PT (pic 20mm pied 10mm)

Format:
- Feuille 2000x1000 mm.


Applications:
- Insonorisation de moteurs marins, groupes électrogènes, compresseurs, machine outilles.

Aisl. aproximado
sobre chapa de 2 mm.
8 dB (A)


PT-30: Gráfico de coeficiente de absorción α
PT-30: Graphique du coefficient d'absorption α



PT-50: Gráfico de coeficiente de absorción α
PT-50: Graphique du coefficient d'absorption α



PT-50



Composition:
- 50mm foam PT (peak 30mm and foot 20 mm)

Format:
- Sheet 2000x1000 mm.

Applications:
- Soundproofing of marine engines, generating sets, compressors, machine-tools.

Composición:
- 50mm espuma PT (pico 30mm y 20 mm de pie)

Presentación:
- Plancha 2000x1000 mm.

Aplicaciones:
- Insonorización de motores marinos, grupos electrogenos, compresores, máquina herramienta.

Composition:
- 50mm mousse PT (pic 30mm et pied 20 mm)

Format:
- Feuille 2000x1000 mm.

Applications:
- Insonorisation de moteurs marins, groupes électrogènes, compresseurs, machine outilles.

Aisl. aproximado
sobre chapa de 2 mm.
10 dB (A)

	Valor/Valeur/Value	Norma/Norme/Norm
Color/Couleur/Colour:	Grís	
Densidad/Densité/Density:	25 ± 1 Kg./m³	DIN-53.577
Resistencia a la tracción: Résistance à traction: Resistance at traction:	> 110 Kpa	DIN-53.571
Elongación/Allongement/Elongation:	>180	DIN-53.571
Ignífuga/Tenu au feu/Fire resistance:	Autoextinguible	DIN-53.127

MEDIDAS ESPECIALES BAJO CONSULTA TAILLES ESPECIALES SUR DEMANDE SPECIAL SIZES UPON REQUEST

PINCHO DE SUJECION - CLOU DE FIXATION - FIXATION STUD



Sistema de fijación mecánico para nuestros materiales insonorizantes.

Pasos a dar para la instalación:

- 1.- Para encolar los clavos basta con añadir un sellante de poliuretano, remaches o soldadura.
- 2.- Al apretar el adhesivo pasará a través de las perforaciones, dejar secar unas 12 horas.
- 3.- Colocar un clavo cada 40 o 50 cm y luego presionar el material AKUSTIKABSORBER contra el clavo de manera uniforme.
- 4.- Introducir la arandela y presionar contra la superficie de aislamiento.
- 5.- Cortar el clavo sobrante y colocar el tapón de goma.

ALTURAS DE 32 Y 42 mm.
HAUTEURS DE 32 ET 42 mm.
HEIGHTS OF 32 AND 42 mm.

Système de fixation mécanique pour nos matériels insonorisants AKUSTIKABSORBER.

Mechanical fixation system for our AKUSTIKABSORBER sound-proofing products.

Mode d'emploi:

- 1.- Pour l'attachement des clous nous pouvons utiliser de la colle de polyurethane, rivets ou points de soudure.
- 2.- Presser jusqu'à la colle traverse les trous, et laisser sécher 12 heures.
- 3.- Fixer les clous chaque 30 ou 50 cm et de manière uniforme.
- 4.- Introduire la rondelle après presser le matériau isolant contre les clous.
- 5.- Couper le clou sortisant et mettre le chapeau en gomme.

Instructions:

- 1.- For the anchoring of these fixation studs we may use polyurethane sealants, rivets or welding points.
- 2.- Press the fixation stud till the sealant escapes trough the holes, let it dry during 12 hours.
- 3.- Fix the studs uniformly each 30 to 50 cm.
- 4.- Insert the washer, and press it against the sound proofing material.
- 5.- Cut the exceeding stud and protect it with rubber hat.